

ARDEX A 38

4 Saatte Donan Şap Çimentosu

ARDEX A 38, iç ve dış mekanlarda şap olarak kullanılan, hızlı kürlenene, üzeri kısa sürede kaplanabilen TS EN 13813 standartına göre CT C40-F5 sınıfına uygun şap çimentosudur.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda
- Bağlı veya yüzer şap olarak

MUKAVEMET DEĞERLERİ

Basınç Dayanımı:

Karışım Oranı	Sarfiyat	Eşdeğer Sınıf	1 gün sonra	7 gün sonra	28 gün sonra
1:4	3,7 kg/m ²	CT-C40-F5	25 N/mm ²	40 N/mm ²	45 N/mm ²
1:5	3,1 kg/m ²	CT-C35-F5	20 N/mm ²	35 N/mm ²	40 N/mm ²
1:6	2,6 kg/m ²	CT-C30-F4	15 N/mm ²	30 N/mm ²	35 N/mm ²

Eğilme Dayanımı:

Karışım Oranı	Sarfiyat	Eşdeğer Sınıf	1 gün sonra	7 gün sonra	28 gün sonra
1:4	3,7 kg/m ²	CT-C40-F5	4,0 N/mm ²	4,5 N/mm ²	5,5 N/mm ²
1:5	3,1 kg/m ²	CT-C35-F5	3,5 N/mm ²	4,0 N/mm ²	4,5 N/mm ²
1:6	2,6 kg/m ²	CT-C30-F4	3,0 N/mm ²	3,5 N/mm ²	4,0 N/mm ²

AMBALAJ

- 25 kg kraft troba

ARDURAPID NEDİR?

ARDURAPID teknolojisi özel kimyasal etkisi ile karışım suyunun tamamının kristal yapı içinde kullanılmasını sağlar, iç gerilmeleri yok ederek malzemenin çekip büzülmesini engeller. Su kaybetme ve çekme yapma riski ortadan kalktığı için malzemenin üzeri çok kısa sürede kaplanabilir.

EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kürlenir ve kısa sürede üzeri kaplanabilir
- 4 saat sonra üzerinde yürünebilir, seramik, doğal taş kaplanabilir
- 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil malzemeler kaplanabilir
- Yok denecek kadar az rötr ve genleşme gerilimi
- Yerden ıstmaya uygun



Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

BİZE ULAŞIN
+90 (216) 394 0114
www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ