



# PANDOMO® SP-GS

## Parlak Saten Cila

- Film tabakası oluşturur - Akrilik su bazlı - Mum kapatıcı
- Saten parlak
- Kaydırmaz
- Kir tutmaz
- Dayanıklı
- Son kat olarak trafiğe açılabilir



### Kullanım Alanları:

İç mekanlar için

PANDOMO® SP-GS parlak saten cila, PANDOMO® SP-SL taş yağı veya PANDOMO® SP-PS su bazlı poliüretan kapatıcı uygulanmış PANDOMO® zemin sistemleri için son kat koruyucu tabakadır. PANDOMO® SP-SL taş yağı uygulanmış yüzeylerin PANDOMO® SP-F gözenek doldurucu ile astarlanması gerekir.

### Özellikleri:

- Kaydırmaz
- Sıvılara karşı kısa süreli koruma sağlar
- Trafiğe açıkabilir
- Parlak saten son katlar için

PANDOMO® SP-GS parlak saten bir son kat yüzey oluşturur. Yüzeyin rengi daha canlı hale gelir.

### Uygulama:

PANDOMO® SP-GS parlak saten cila sadece kuru (+20°C'de en az 4 saat) PANDOMO® SP-F gözenek doldurucu veya kuru (+20°C'de en az 12 saat) PANDOMO® SP-PS kapatıcı üzerine uygulanabilir. PANDOMO® SP-GS parlak saten cila sulandırılmadan, kuzu derisi bir mop ile yüzeyin her yerine eşit miktarda uygulanmalıdır. Kurumuş ürünün üzerine tekrar uygulamayın. Birikintiler oluşmasından kaçının.

### Dikkat Edilmesi Gerekenler:

PANDOMO® SP-GS'yi başka bakım ve temizleme sıvıları ile karıştırmayın. Düzenli temizlik için de kullanılabilir. Yüzeyi kuruyana kadar silmeyin veya trafiğe açmayın. Aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Kürlenmesini taş yağı veya PU kapatıcı tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 5 - 7 gün sonra) tamamlayın.

### Düzenli Temizlik:

Düzenli temizlik için PANDOMO® SP-CR önerilir. Yüzey elektrik süpürge-si ile iyice temizlendikten sonra 50 ml PANDOMO® SP-CR 8 litre suyun içinde inceltilerek kullanılır. Yüzey silindikten sonra kurumaya bırakılır, tekrar suyla durulama yapılmaz.

### Temel Temizlik:

Normal temizlik ile yok olmayan kalıcı lekelerin PANDOMO® SP-BC temel temizlik ürünü ile temizlenmesi önerilir.

### Genel

İlk günlerde ağır trafiğe maruz bırakılmazsa daha uzun ömürlü bir yüzey elde edilecektir. PANDOMO® SP-BC uygulandıktan sonra kuruma süresine dikkat ediniz. PANDOMO® SP-SL taş yağı ve PANDOMO® SP-GS parlak saten cila uygulamadan önce yüzey tamamen kurumuş olmalıdır.

### Sağlık, güvenlik ve atık bertarafı

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Ambalaj ve içeriği yere/bölgesel/ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

# PANDOMO® SP-GS

## Parlak Saten Cila

### ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Malzeme ihtiyacı:	Yaklaşık 40 – 50ml/m <sup>2</sup>
Yoğunluk:	Yaklaşık 1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH değeri:	Yaklaşık 8.5
Görünüm:	Bulutlu beyaz sıvı
Suda çözünübilirlik:	Tamamen
Uygulama sıcaklığı:	Yüzey sıcaklığı +15 ile +25°C arası olmalıdır. Yerden ısıtma varsa ayarı düşürülmeli veya kapatılmalıdır.
Kuruma süresi:	Yaklaşık 30 dakika sonra dokunulabilecek kadar kurur. Yaklaşık 2 saat sonra hafif trafiğe açılabilir. 3- 5 gün sonra trafiğe tamamen açılabilir. Bu süre içinde sadece kuru olarak veya suyla temizleyiniz. Düşük sıcaklıklar ve yüksek bağıl nemde kuruma süreleri uzayabilir.
GHS/CLP sınıflandırması:	Yok
GGVSEV/ADR sınıflandırması:	Yok
GISCODE:	GE 10
Ambalaj:	5 lt bidon
Raf ömrü ve depolama:	Orijinal açılmamış ambalajında, kuru, serin fakat dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.