

Seire

SEIRE WP FINISH

Alifatik PU koruma boyası

Çok esnek

UV radyasyonuna dayanıklı

Aşınmaya dayanıklı

Orta derece mekanik ve kimyasal dayanım

Yatay ve dikey uygulamalar için

İç ve dış mekanlar için

SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34 - 36
19160 - Chiloches (Guadalajara)
T. +34 902 124 411
F. +39 902 123 414

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sok. No:14/A Tuzla / İstanbul
T : +90 (216) 394 01 14
F : +90 (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

SEIRE WP FINISH

Alifatik PU koruma Boyası

Ürün Açıklaması:

SEIRE WP FINISH uygulandığı yüzeylere koruma sağlayan, çift bileşenli, renkli, alifatik poliüretan kaplamadır.

SEIRE WP FINISH uygulandığı yüzeye parlak bir görünüm verir, su geçirimsizlik, kolay temizlenebilirlik, küf ve mantar oluşumuna karşı direnç ve orta seviyede mekanik ve kimyasal performans kazandırır. Ürünün yüksek esnekliği ve UV radyasyonuna dayanıklı olması dış mekanlarda güvenle kullanılmasını sağlar. SEIRE WP FINISH kuruduktan sonra su geçirimsiz, kimyasal maddelere, dona ve kötü hava şartlarına dayanıklı hale gelir.

Uygulama Alanları:

- SEIRE Poliürea ve Poliüretan membranların korunmasında
- Terasların, balkonların düz ve eğimli çatıların su yalıtımı uygulamalarında

Alt Yüzey Hazırlığı:

Alt yüzey sert, sağlam, taşıyıcı, kir, toz ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Üzerine sürüleceği SEIRE kaplama uygulamasının üzerinden 24 saatten uzun zaman geçtiyse yüzey önce SEIRE WP PRIMER astar ile 50-70 g/m² sarfiyata denk gelecek şekilde astarlanmalıdır.

Karışım:

Bileşenler elektrikli bir karıştırıcı ile düşük hızda en az 2 dakika karıştırılmalıdır.

Karışımın bir kısmı tekrar sertleştirici bileşen kabına alınarak ambalaj içerisinde kalan malzemenin de karışıma katılması sağlanır. Daha sonra malzeme tekrar diğer kaba alınıp 30 saniye daha karıştırılır. Bu karışım yöntemi ürünün en iyi kıvama ulaşmasını, kaplardaki tüm malzemenin reaksiyona girmesini ve ambalajların daha kolay bertaraf edilmesini sağlar.

Bileşenler karıştırıldıktan sonra 1kg SEIRE WP FINISH ile 18-20°C sıcaklıkta yaklaşık 50 dakika çalışılabilir.

Tavsiyeler:

SEIRE WP FINISH bileşenleri açıldıktan sonra hemen kullanılmadır. Malzeme çalışma süresi sonuna yaklaştığında ısınmaz fakat kıvamında bir miktar sertleşme olur. Yüksek ortam sıcaklığı çalışma süresini kısaltırken, düşük sıcaklıklar uzatacaktır.

Sınırlamalar:

SEIRE WP FINISH ortam ve yüzey sıcaklığı 8°C'nin altındaysa veya çiglenme noktasının 3°C üzerinde değilse kullanılmamalıdır. Ortam ve yüzey sıcaklığı +30°C'yi, ortam nemi %80'i aştığında kullanılmamalıdır. Kap ömrü dolduğunda ürün özelliklerini kaybeder ve kullanılmamalıdır. Tüm SEIRE ürünleri sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçerek üretilmektedir; yine de çok kesin renk uyumu gerektiğinde aynı partiden ürünler kullanılması önerilir. Yüzme havuzu, göletler, fiskiyeler, akvaryumlar vb. kalıcı olarak suyun altında olan yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Uygulama Yöntemi:

A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra orta tüylü bir rulo, fırça veya air-less ile ince bir kat halinde doğrudan yüzeye uygulanır. Ürünün yüzeyin her yerine uygulandığından emin olunmalı, biriktirilmemesine dikkat edilmelidir. İkinci kat ilk kat yeterince kürlenmeden hemen sonra atılmalıdır. Kürlenme süresi çevre koşullarına göre değişiklik gösterir. İki kat arasında 4 saatten az veya 24 saatten fazla (20°C'de) zaman geçmemesine dikkat edilmelidir.

SEIRE WP FINISH mikronize plastik parçaları veya cam boncuklar (%8'e kadar) eklenip üzerine tekrar SEIRE WP FINISH son katı atılarak kaydırmaz hale getirilebilir.

Uygulama ve kürlenme sırasında ortamın yeterince havalandırıldığından emin olunmalıdır. Hiç bir aşamada solvent veya inceltici ilave edilmemelidir.

Sarfiyat:

SEIRE WP FINISH'in sarfiyatı yüzeyin durumuna göre her kat için yaklaşık 150g/m²'dir.

Aletlerin Temizliği:

Kullanılan el aletleri ve ekipmanlar SEIRE WP FINISH uygulamasından hemen sonra ARDEX RTC gibi bir solventle temizlenebilir. Ürün kuruduktan sonra mekanik olarak temizlenmelidir.

Dökülme ve Artıklar:

Dökülmesi halinde hemen kum, vermikülit veya başka bir inert malzeme ile temizlenmeli ve bertaraf için uygun bir kaba alınmalıdır.

Bu artıklar ve boş ambalajlar yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.

Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

Raf Ömrü ve Depolama:

SEIRE WP FINISH orijinal açılmamış ambalajında, kuru bir mekanda +5 ile 30°C arasında 12 aya kadar saklanabilir. Dondan, direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Önlemler:

Aerosol çıkışı olan işlemlerde onaylanmış bir tam yüz solunum koruyucu kullanılmalıdır.

Cilt koruması: Kauçuk eldivenler giyiniz. Kontaminasyondan sonra hemen çıkartınız. Tüm vücudu kaplayacak temiz kıyafetler giyiniz. Çalışma bittikten sonra ve yemek yemeden, birşeyler içmeden veya sigara içmeden önce ellerinizi sabunla dikkatlice yıkayınız. Kontamine olmuş kıyafetler yıkanmalı veya kuru temizlemeye verilmelidir. Sıçramalara ve aerosollerden kaynaklı sise karşı koruyucu gözlük takınız. Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

ARDEX kalite standartlarına göre teknik bilgiler

(Laboratuvarımızda mevcut yönetmeliklere uygun gerçekleştirilen testlere göre)

Karışım oranı	: Ambalajda belirtildiği gibi.
Yoğunluk	: Yaklaşık 1,30 kg/lt
Katı madde	: Yaklaşık %60
Sarfiyat	: Her kat için yaklaşık 150 g/m ²
Çalışma süresi (20°C)	: Yaklaşık 50 dakika
Dokunma Kuruması (23°C %60 bağıl nem)	: Yaklaşık 2 saat sonra
Üzerinde yürünebilirlik (23°C)	: Yaklaşık 24 saat sonra
Sıcaklık dayanımı	: -20°C ile +80°C arası
Ambalaj	: 20 kg set olarak (A+B)