



ARDEX P 82

Epoksi Astar

- Parlak, düz ve emici olmayan yüzeylerde aderans sağlar
- Solvent içermez
- Çift bileşenli
- Depolama, dağıtım ve uygulanmasında tehlike yaratmaz



Kullanım Alanları

Astar ve aderans katmanı olarak;

- Prefabrike beton yüzey, çok düzgün çimento şapı gibi düzgün, parlak ve emici olmayan zeminlere
- Kötü kumlanmış dökme ziftli şaplar
- Eski dökme ziftli şap yüzeyler üzerine işlem yapılmış anhidrit şaplar
- Magnezit şaplar
- Sunta yüzeyler
- Ahşap yüzeyler
- Terrazzo
- Kumtaşı
- Seramik ve fayans
- Klinker
- Çelik sac
- Lamine yüzeyler
- Cilalı, yağlı ve plastik boyalı yüzeyler
- Düzeltme macunu ve ince yapıştırma harçları altına uygulanır.

İç mekanlarda kullanılır.

Ürün İçeriği

Kesinlikle solvent içermeyen , çift bileşenli, yapay reçineli, reaktif dispersiyon

ARDEX P 82 komponent A, pembe renk

ARDEX P 82 komponent B, beyaz renk

1:1 oranında karıştırılarak oluşturulur.

Yoğunluk: yaklaşık 1,0 kg/litre

PH değeri : yaklaşık 11

Reaksiyon ve kuruma sonucu, tüm düzgün ve parlak zeminlerde etkili, yüzeyi aktif şekilde kavrayarak yapışan bir film tabakası oluşturur.

Altyüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyi kuru, sağlam, tozdan ve ayırıcı malzemelerden arındırılmış, daha sonra üzerine yapılacak uygulama için de taşıyıcı olmalıdır.

Uygulama

Birbiriyle karışacak A ve B komponentleri , miktar olarak 1:1 oranında homojen hale gelene kadar kuvvetlice karıştırılmalıdır.

Karışım miktarı, 18-20°C ortam sıcaklığında, bir saat içinde uygulamanın tamamlanacağı kadar olmalıdır.

ARDEX P 82

Epoksi Astar

ARDEX P 82 epoksi reçine astarı , fırça, sünger, spatula veya rulo ile kuru ve ayırıcı malzemelerden arındırılmış yüzeye sürülür.

Sürme işleminin rahat yapılabilmesi için, karışına %5 oranında su katılabilir. Yüzeye sürülen astar şerbeti kuruyup, saydam bir film tabakası şeklini aldıktan sonra , düzeltme macunu veya yapıştırma harcı ile yapılacak uygulamalara başlanabilir.

Şerbetin kuruması, ortamın havalandırılmasına ve uygulandığı yüzeyin özelliklerine bağlı olarak yaklaşık 1 saat kadar sürebilir. Ortamdaki düşük sıcaklık ve / veya yüksek nem oranı, şerbetin sertleşme süresini uzatabilir.

ARDEX P 82 epoksi astarı, sert, kuru ve parafin, yağ, toz ve benzeri ayırıcı malzemelerden arındırılmış sert ve yoğun yüzeylerde iyi bir yapıştırıcı katman oluşturur. Bu katman üzerine yapılacak macun uygulaması, en geç 2 gün içinde başlamalıdır.

Karışımın yapıldığı kap ve aletler işlemin hemen sonunda suyla temizlenmelidir. ARDEX P 82 epoksi astarı şerbeti tazeyken düzeltme ve temizlik işlemleri suyla yapılabilir. Kesinlikle deri üzerinde kurumasına izin verilmemelidir ve malzemenin uzun süre deriyle temasından kaçınılmalıdır.

Uyarı

Ürün 5-klor-2-metilizotiyazolin-3-on ve 2-metilizotiyazolin-3-on (3:1) içerir. Allerjik reaksiyona sebep olabilir.

Cilde ve solunum yollarına zarar verebileceğinden solumayınız, gözlere temas etmesinden sakınınız. Gözlere temas etmesi durumunda hemen bol su ile yıkayınız ve en yakın doktora başvurunuz. Çocukların ulaşmasına izin vermeyiniz

A Bileşeni

Cildi tahriş edebilir. Allerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Ağır göz tahrişine sebep olur. Suyla karıştığında zararlı geniş etkileri olabilir.

Koruma eldivenleri ve gözlük takılmalı.

Gözle teması halinde en az bir dakika bol su ile yıkanmalı. Lens mevcut ise çıkarılmalı ve yıkamaya devam edilmelidir.

Ambalajı ve içeriği yere/ ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Uygulama sonrası elleri yıkayınız.

Cildle teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. İlave bilgileri tehlikeli ürün açıklama etiketinde bulabilirsiniz.

Epoksi içerikli ürünler içerdiğinden alerjik reaksiyona sebep olabilir.

B Bileşeni

Allerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Koruma eldivenleri ve gözlük takılmalıdır.

Ambalajı ve içeriği yere/ ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Ürünü veya buharını solumayınız.

Cildle teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Herhangi bir tahriş oluşması durumunda hemen tıbbi yardıma başvurunuz.

Malzeme İhtiyacı: 100 - 200 g/m²

GHS/CLP sınıflandırması: Bileşenler A ve B:
GHS 07 "tahriş edici", Uyarı kelimesi: dikkat

GGVSEB/ADR: Yok

Ambalaj:

A Bileşeni: 3kg

B Bileşeni: 3kg

Toplam 6kg/set, ambalaj şeklinde 2x6kg set

Raf Ömrü ve Depolama: Orjinal açılmamış ambalajında, dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.