



ARDEX P 51 MIX (RFU)

Emici Yüzeyler için Astar

- Zemin, duvar ve tavanda güçlü, güvenli ve geniş kullanım alanı
- Astar, toz bağlayıcı, nem dengeleyici ve gözenek kapatıcı olarak kullanılır. Emiciliği belirgin şekilde azaltır.
- Sıva ve kendinden yayılan zemin kaplamaları öncesinde hava kabarcıklarının oluşmasını engeller
- Solvent içermez



Kullanım Alanları

Astar olarak, gözeneklerin kapanmasını sağlar, su emiciliği önemli ölçüde azaltır.

Her türlü seramik yapıştırıcısı, çimentolu veya alçı sıva ve kendinden yayılan şap öncesi alt yüzeyde uygulanır.

Her türlü eski yeni çimentolu ve alçı şap, beton brüt beton, fayans v.b. kaplamaların üzerinde kullanılır.

Duvar, tavanda ve zeminde.

İç mekanlarda kullanılır.

Ürün İçeriği

Kesinlikle solvent içermeyen, beyaz reçine dispersiyonu sayesinde su ile irtibatı keser.

Alt Zemin

Uygulama yüzeyi kuru, sağlam, tozdan ve ayırıcı malzemelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

Temiz bir kap ya da kova kullanılmalıdır. ARDEX P 51 MIX astar emici yüzeyde kullanılır. Gereken hallerde iki kat sürülebilir. Çelişkili durumlarda numune yüzey yapılması önerilir.

Gerekirse ilk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulama yapılabilir. Bir sonraki uygulama işlemine geçilmeden, astarın tamamen kuruması beklenmelidir.

Malzeme İhtiyacı

Yüzeyin tozunu bağlamak ve nemini dengelemek amacıyla tek kat için yaklaşık 200gr.

ARDEX P51 MIX yüzeye nüfuz eder ve belirli oranda emilir bu nedenle belirli bir uygulama kalınlığı söz konusu değildir. Tablo 1'de belirtilen oranlarda suyla inceltilerek kullanılır ve yüzeyde yaklaşık 200µ'a kadar kalınlık oluşturur.

Tablo 1: Alt yüzeye göre uygun astar ve inceltme oranı

	ARDEX P 51 MIX
Çimentolu şap, gözenekli anhidrit, gözenekli yüzeyler üzerine perdah sıvası veya kendinden yayılan şap uygulaması için	1:½
Kaygan brüt beton duvar ve tavan yüzeyler üzerine alçı sıva ve saten alçı uygulaması için	inceltilmeyen
Alçı blok veya alçı sıva üzerine çimento esaslı ince perdah sıvası uygulamaları için	inceltilmeyen

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanım esnasında eski alt zeminlerde kalıntı sıva, boya veya yapıştırıcı kalıntılarının sağlam, suya dayanıklı ve yeterli derecede taşıyıcı olup alt zeminden çözülmemeleri gerekir. Astar film tabakası geçmeden sabaha kadar kurumaya bırakılmalı. Yüzeydeki suya dayanıklı olmayan katman veya kalıntılar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

GISCODE: D1

GHS/CLP sınıflandırması: Yok

GGVSEB/ADR: Yok

Ambalaj: 10 kg ve 25 kg bidon

Raf Ömrü ve Depolama: Orijinal açılmamış ambalajında, dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Bu dokümanda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayanmaktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik gösterebilir. ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şartlarda vadedilen kalitesini sağlamakla yükümlüdür. ARDEX'in yazılı önerisi olmaksızın gerçekleştirilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar ve uygulama kaynaklı hatalardan ARDEX Yapı Malzemeleri Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu doküman revizyona uğradığında eski basımları geçersiz olur.