

# ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ

## ARDEX A 440

### Hızlı, Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harcı

ARDEX A 440, eski adıyla ARDEX A 45 FEIN çok amaçlı kullanılabilir, uygulaması çok rahat, sıfır kalınlıktan itibaren uygulanabilen bir düzeltme harcıdır. Yüzey hafifçe ıslatılarak sadece 10 - 15 dakika içinde perdelama/düzeltilme işlemi yapılabilir. TS EN 13813 standardına göre CT-C25-F5 sınıfına uygundur.

#### KULLANIM YERİ

- İç mekânlarda
- Zeminde, duvarda ve tavanda

#### UYGUN YÜZEYLER

- Beton
- Çimentolu Şap
- Gaz beton
- Sıva
- Eski fayans veya seramik
- Ahşap\*
- Dökme Asfalt Şap\*
- Tuğla\*
- Klinker\*
- Merdiven basamakları
- Sahanlıklar

\* Aderans artırıcı astar gerekebilir.

#### UYGUN KAPLAMALAR

- Kendinden yayılan şaplar
- Her tür seramik-karo, doğaltaş vb. kaplamalar
- Halı, PVC, Linolyum, Parke, Kauçuk vb. kaplamalar

#### UYGULAMA KALINLIĞI

- Sıfır kalınlıktan itibaren uygulanabilir.

#### MUKAVEMET DEĞERLERİ

28 gün sonraki değerler:

- Basınç Mukavemeti: 25 N/mm<sup>2</sup>
- Eğilme Mukavemeti: 5 N/mm<sup>2</sup>

#### KURUMA - ÜZERİNE KAPLAMA YAPILABİLME SÜRESİ

- Yaklaşık 60 dakika sonra üzerinde yürünebilir ve sonraki işlemlere başlanabilir.
- 0 - 10mm kalınlıkta 60 dakika sonra üzeri kaplanabilir.
- 10 - 20 mm kalınlıkta 90 dakika sonra üzeri kaplanabilir.
- 20 - 50mm kalınlıkta 180 dakika sonra üzeri kaplanabilir.

#### SARFIYAT

- Her 1 mm kalınlık için 1,25 kg toz/m<sup>2</sup>

#### AMBALAJ

- 25 kg kraft torba

#### ARDURAPID NEDİR?

**ARDURAPID teknolojisi özel kimyasal etkisi ile karışım suyunun tamamının kristal yapı içinde kullanılmasını sağlar, iç gerilmeleri yok ederek malzemenin çekip büzülmesini engeller. Su kaybetme ve çekme yapma riski ortadan kalktığı için malzemenin üzeri çok kısa sürede kaplanabilir.**

#### EMICODE NEDİR?

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekân hava kalitesi için en yüksek güvenilirliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki yüksek beklentileri karşılayan ürünler "EMICODE EC 1" sertifikasını almaya hak kazanıyor.



#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek mukavemetli
- Hızlı kuruma ve kürlenme
- Sıfır kalınlıktan itibaren uygulanabilir
- Beton yüzeylerin tamiri, dolgusu ve perdelanması için
- 10 - 15 dakika içinde düzeltilebilir/perdelanabilir.



**ARDURAPID**

Bu doküman genel bilgilendirme amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için ürün teknik bilgi föyünü incelemenizi veya ekibimizle iletişime geçmeniz tavsiye ederiz.

#### BİZE ULAŞIN

+90 (216) 394 0114

[www.ardex.com.tr](http://www.ardex.com.tr)

[info@ardex.com.tr](mailto:info@ardex.com.tr)



**YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ**