



PANDOMO® SP-MS

Mat Saten Cila

- Film tabakası oluşturur - Su bazlı
- Akriolik-Mum esaslı koruyucu
- Saten görünüm
- Kaydırmaz
- Kir tutmaz
- Dayanıklı
- Üzerinde yürünebilir



Kullanım Alanları:

İç mekanlar için

PANDOMO® SP-MS parlak saten cila, PANDOMO® SP-SL taş yağı veya PANDOMO® SP-PS su bazlı poliüretan kapatıcı uygulanmış PANDOMO® zemin sistemleri için son kat koruyucu tabakadır. PANDOMO® SP-SL taş yağı uygulanmış yüzeylerin PANDOMO® SP-F gözenek doldurucu ile astarlanması gerekir.

Özellikleri:

- Kaydırmaz
- Sıvılara karşı kısa süreli koruma sağlar
- Trafığe açılabilir
- Parlak saten son katlar için

PANDOMO® SP-MS kir tutmaz ve saten bir son kat yüzey oluşturur.

Uygulama:

PANDOMO® SP-MS saten cila sadece kuru (+20°C'de en az 4 saat) PANDOMO® SP-F gözenek doldurucu veya kuru (+20°C'de en az 12 saat) PANDOMO® SP-PS kapatıcı üzerine uygulanabilir. PANDOMO® SP-GS parlak saten cila sulandırılmadan, kuzu derisi bir mop ile yüzeyin her yerine eşit miktarda uygulanmalıdır.

İlk bakım iki kat olarak uygulanır. Katlar arasında bekleme süresi +20°C sıcaklık ve %60 bağıl nemde yaklaşık 60 dakikadır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +15°C üzerinde olmalıdır.

Kurumuş ürünün üzerine tekrar uygulanmamalı, birikintiler oluşmasından kaçınılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

PANDOMO® SP-GS'yi başka bakım ve temizleme sıvıları ile karıştırmayın. Düzenli temizlik için de kullanılabilir. Yüzeyi kuruyana kadar silmeyin veya trafığe açmayın. Aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Kürlenmesini taş yağı veya PU kapatıcı tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 5 - 7 gün sonra) tamamlayın.

Düzenli Temizlik:

Düzenli temizlik için PANDOMO® SP-CR önerilir. Yüzey elektrik süpürgeci ile iyice temizlendikten sonra 50 ml PANDOMO® SP-CR 8 litre suyun içinde inceltilecek şekilde kullanılır. Yüzey silindikten sonra kurumaya bırakılır, tekrar suyla durulama yapılmaz.

Temel Temizlik:

Normal temizlik ile yok olmayan inatçı lekeler PANDOMO® SP-BC temel temizlik ürünü ile temizlenebilir. Yüzeye PANDOMO® SP-BC ile derin emizlik yapıldıktan sonra kuruma süresine dikkat edilmelidir.

PANDOMO® SP-SL taş yağı ve PANDOMO® SP-GS parlak saten cila uygulamadan önce yüzey tamamen kurumuş olmalıdır.

Yüzeye derin temizlik yapıldıktan sonra en az iki kat PANDOMO® SP-MS uygulanmalıdır.

Genel

İlk günlerde ağır trafığe maruz bırakılmazsa daha uzun ömürlü bir yüzey elde edilir.

PANDOMO® SP-MS

Mat Saten Cila

Sağlık, güvenlik ve atık bertarafı

Gözlerle teması halinde: göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere bol suyla durulayınız.

Citle teması halinde: Önlem olarak bol su ve sabunla yıkayınız.

Yutulursa: Ağzınızı suyla çalkalayın ve bol miktarda su için. Mümkünse kusmaktan kaçınınız. Gerekirse bir doktora başvurun.

Kaçınılması gereken şartlar: +35°C üzerinde sıcaklığa maruz bırakmayın.

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Ambalaj ve içeriği yere/bölgesel/ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Malzeme ihtiyacı:	Her kat için yaklaşık 25ml/m ²
Yoğunluk:	Yaklaşık 1,03 g/cm ³
pH değeri:	Yaklaşık 8.5
Görünüm:	Bulutlu beyaz sıvı
Suda çözünübilirlik:	Tamamen
Uygulama sıcaklığı:	Yüzey sıcaklığı +15 ile +25°C arası olmalıdır. Yerden ısıtma varsa ayarı düşürülmeli veya kapatılmalıdır.
Kuruma süresi:	Yaklaşık 30 dakika sonra dokunulabilecek kadar kurur. Yaklaşık 2 saat sonra hafif trafiğe açılabilir. 3 - 5 gün sonra trafiğe tamamen açılabilir. Bu süre içinde sadece kuru olarak veya suyla temizleyiniz. Düşük sıcaklıklar ve yüksek bağıl nemde kuruma süreleri uzayabilir.
GHS/CLP sınıflandırması:	Yok
GGVSEV/ADR sınıflandırması:	Yok
GISCODE:	GE 10
Ambalaj:	5 lt bidon
Raf ömrü ve depolama:	Orijinal açılmamış ambalajında, kuru, serin fakat dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.