

Seire

SEIRE WP 200

Alifatik PU kaplama

Çok esnek

UV radyasyonuna dayanıklı

İç ve dış mekanlar için

Yatay ve dikey uygulamalar için

SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34 - 36
19160 - Chiloche (Guadalajara)
T. +34 902 124 411
F. +39 902 123 414

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sok. No:14/A Tuzla / İstanbul
T : +90 (216) 394 01 14
F : +90 (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

SEIRE WP 200

Alifatik PU kaplama

Ürün Açıklaması:

SEIRE WP 200 uygulandığı yüzeylere su geçirimsizlik, temizlik ve bakım kolaylığı, orta seviyede mekanik ve kimyasal dayanım kazandıran, renkli, çift bileşenli poliüretan kaplamadır. Yüksek esneklik ve ultraviyole dayanımı ile özellikle su yalıtım membranlarının korunması için ideal bir üründür. SEIRE WP 200 kuruduktan sonra su geçirimsiz, kimyasal maddelelere, dona ve kötü hava şartlarına dayanıklı hale gelir.

Uygulama Alanları:

- İç ve dış mekanlarda
- Su yalıtım sistemlerinde koruyucu kaplama olarak
- Esnek zemin sistemlerinde koruyucu kaplama olarak

Alt Yüzey Hazırlığı:

Su yalıtım membranının temiz ve kuru olmasına, iyi bir yapışma sağlamak için üzerine SEIRE WP 200 uygulanana kadar geçen sürenin 24 saatten kısa olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyin vernik kalıntıları, mum, katı ve sıvı yağlardan arındırılmış olmasına, üzerinde yapışmayı önleyici kireç, harç, sıva, yapıştırıcı kalıntıları vb. güçsüz kalıntılar olmamasına dikkat edilmelidir.

Karışım:

SEIRE WP 200 bileşenleri önce ayrı ayrı karıştırılmalıdır. Bileşenler elektrikli bir karıştırıcı ile düşük hızda en az 3 dakika karıştırılmalıdır. Karışımın bir kısmı tekrar sertleştirici bileşen kabına alınarak ambalaj içerisinde kalan malzemenin de karışıma katılması sağlanır. Daha sonra malzeme tekrar diğer kaba alınıp 30 saniye daha karıştırılır. Bu karışım yöntemi ürünün en iyi kıvama ulaşmasını, kaplardaki tüm malzemenin reaksiyona girmesini ve ambalajların daha kolay bertaraf edilmesini sağlar. Bileşenler karıştırıldıktan sonra 1kg SEIRE WP 200 ile 18-20°C sıcaklıkta yaklaşık 35 dakika çalışılabilir.

Tavsiyeler:

SEIRE WP 200 bileşenleri karıştırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Malzeme çalışma süresi sonuna yaklaştığında ısınmaz fakat kıvamında bir miktar sertleşme olur. Yüksek ortam sıcaklığı çalışma süresini kısaltırken, düşük sıcaklıklar uzatacaktır.

Sınırlamalar:

SEIRE WP200 ortam ve yüzey sıcaklığı 10°C'nin altındaysa veya çiğlenme noktasının 3°C üzerinde değilse kullanılmamalıdır. Ortam ve yüzey sıcaklığı +30°C'yi, ortam nemi %85'i aştığında kullanılmamalıdır. Kap ömrü dolduğunda ürün özelliklerini kaybeder ve kullanılmamalıdır. Tüm SEIRE ürünleri sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçerek üretilmektedir; yine de çok kesin renk uyumu gerektiğinde aynı partiden ürünler kullanılması önerilir.

Uygulama Yöntemi:

A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra orta tüylü bir rulo, fırça veya air-less ile doğrudan yüzeye uygulanır. Ürünün yüzeyin her yerine uygulandığından emin olunmalı, birikintiler oluşmamasına dikkat edilmelidir. İkinci kat (gerektiğinde) ilk kat yeterince kürlendikten hemen sonra atılmalıdır.

Kürlenme süresi çevre koşullarına göre değişiklik gösterir. İki kat arasında 8 saatten fazla (20°C'de) zaman geçmemesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kumlama gerekir. Uygulama ve kürlenme sırasında ortamın yeterince havalandırıldığından emin olunmalıdır. Hiç bir aşamada solvent veya inceltici ilave edilmemelidir.

Sarfiyat:

SEIRE WP 200'ün sarfiyatı yüzeyin durumuna göre her kat için yaklaşık 250 - 300g/m²'dir.

Aletlerin Temizliği:

Kullanılan el aletleri ve ekipmanlar SEIRE WP 200 uygulamasından hemen sonra ARDEX RTC gibi bir solventle temizlenebilir. Ürün kuruduktan sonra mekanik olarak temizlenmelidir.

Dökülme ve Artıklar:

Dökülmesi halinde hemen kum, vermikülit veya başka bir inert malzeme ile temizlenmeli ve bertaraf için uygun bir kaba alınmalıdır. Bu artıklar ve boş ambalajlar yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.

Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

Raf Ömrü ve Depolama:

SEIRE WP 200 orijinal açılmamış ambalajında, kuru bir mekanda +5 ile 20°C arasında 12 aya kadar saklanabilir. Dondan, direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Önlemler:

Hassaslığa bağlı olarak gözlerde ve ciltte tahrişe neden olur. Yutulursa zehirlidir.

Uzun süre maruz kaldığında yanıklara neden olabilir. Gözlerle ve ciltle temasından kaçının. Gözle teması halinde hemen bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Ürünü karıştırırken ve uygularken her zaman güvenlik gözlüğü ve eldiveni giyin.

İç mekanlarda uygulanıyorsa ortamın yeterince havalandığından emin olunmalıdır. Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formunu inceleyiniz. Kuruduktan sonra fizyolojik ve çevresel olarak zararsızdır.

ARDEX kalite standartlarına göre teknik bilgiler

(Laboratuvarımızda mevcut yönetmeliklere uygun gerçekleştirilen testlere göre)

| | |
|------------------------------|---|
| Karışım oranı | : Ambalajda belirtildiği gibi. |
| Yoğunluk | : Yaklaşık 1,50 kg/lt |
| Sarfiyat | : Her kat için 250 - 300 g/m ² |
| Çalışma süresi (20°C) | : Yaklaşık 35 dakika |
| İlk kuruma (25°C) | : Yaklaşık 5 saat sonra |
| Tam kuruma (25°C) | : Yaklaşık 6 saat sonra |
| Kimyasal dayanım | : Yaklaşık 7 gün sonra |
| Ambalaj | : 25 kg set olarak (A+B) |