



ARDEX AF 2365

Universal Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

- Aşağıdaki zemin kaplamalarının yapıştırılması için
- Her türlü PVC kaplamalar
 - Tekstil/ Hali
 - Lük Vinil Karo (LVT)
 - 2,5 mm kalınlığa kadar kauçuk
 - Linolyum
 - Uzun çalışma süresi
 - Yüksek sıcaklık dayanımı, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir
 - Solvent içermez, su bazlı
 - Çok düşük emisyonlu
 - Bir kova ile 67m²'ye kadar uygulama



Kullanım Alanları:

İç mekanlarda. Emici yüzeylerde.

- LVT kaplamalar
- Arkası lateks köpük destekli tekstil zemin kaplamaları
- Dokuma/hasır döşemeler
- Linolyum
- 2, kadar kauçuk kaplamalar

Emici olmayan yüzeylerde

- Karo veya plaka şeklinde homojen veya heterojen PVC kaplamalar

ARDEX AF 2365 bir ARDEX sistem ürünüdür. Lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX Tesviye bileşenleri ile birlikte kullanılabilir.

Ürün İçeriği:

Solvent içermeyen, su bazlı, düşük kokulu, akrilik-emülsiyon esaslı zemin kaplaması

ARDEX AF 2365 en iyi EMICODE Sınıfı EC 1 PLUS gereksinimlerini yerine getirerek çok düşük emisyonlu olarak sertifikalandırılmıştır.

Astarlama:

Genel olarak astarlama gerekli değildir, fakat çok emici yüzeylerde 1:3 oranında suyla seyreltilmiş ARDEX P 51 Astar ve Adrerans Köprüsü çalışma süresinin uzatılması ve sarfiyatın minimum indirilmesi için faydalı olacaktır.

Alt Yüzey Hazırlığı:

Alt zemin devamlı kuru, sağlam ve taşıyıcı olmalı, toz, kir, yapıştırıcı artıkları, yağ vb. yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. yüzeyin düzgünlüğü yapıştırıcının performansı ve sarfiyatını etkiler. bu nedenle tamirat ve tesviye işlemleri uygun ARDEX sistem ürünleri ile önceden yapılmalıdır.

Tesviyesinde olmayan zeminler lateks veya su bazlı ARDEX kendinden yayılan şap ürünleri, örneğin ARDEX K 60 veya ARDEX K 11 T ile düzeltilmelidir. ARDEX A 45 hızlı tamir harcı ile 50mm kalınlığa kadar alt zemin tamirati yapılabilir.

Uygulama

ARDEX AF 2365 kullanıma hazır bir üründür, fakat ideal performansını yakalamak için kullanmadan önce karıştırmak faydalı olacaktır. Ortam ve yüzey zemin kaplama üreticisi tarafından tavsiye edilen sıcaklık aralığında olmalı, ARDEX AF 2365 uygulamadan önce mekanda bir süre bekletilerek ürün sıcaklığının ortamla eşitlenmesi sağlanmalıdır. Bu sıcaklıklar uygulama esnasında ve uygulamadan sonraki 48 saat boyunca korunmalıdır.

Yapıştırıcı ambalaj açıldıktan sonra uygun bir taraklı mala ile, eşit bir şekilde zemine sürülür. Yapıştırıcı birikintileri oluşmaması ve sarfiyatın minimum değerlerde kalması için mala ile zemin arasında yaklaşık 60°'lik bir açı olmalıdır

Zemin kaplamaları emici yüzeylere ortam şartlarına ve kaplama türüne bağlı olarak yaklaşık 10-20 dakika havalandırma süresinden sonra doğrudan taze-ıslak yapıştırıcı üzerine yerleştirilir. Yapıştırıcının havalanmasına izin vermek mukavemetin erken oluşmasına yardımcı olur, şişme ve mala izlerinin görülmesini engeller. Yüzeye çalışma süresi içinde tamamlanabilecek kadar yapıştırıcı uygulanmalıdır. Yapıştırıcının kaplama arka yüzüne transferi düzenli olarak kontrol edilerek çalışma süresi içinde kalındığından emin olunmalıdır. Oluşabilecek hava kabarcıkları yapıştırıcı halen ıslak iken mantar veya kauçuk araçlarla giderilmeli, yüzey 68 kg'lık bir baskı silindiri veya düzleştirici ile düzeltilmelidir. Düzeltme için bir kez yatay, bir kez dikey olmak üzere birbirine dik iki tur atılmalıdır. Yapıştırıcı bağlayıcılığını ve mukavemetini kazanana kadar (20°C'de yaklaşık 48 saat) yüzey ıslatılarak temizlenmemelidir. Bu süre içerisinde yüzeyin geçici süreli de olsa statik ya da dinamik yüklere maruz kalması engellenmelidir



ARDEX AF 2365

Universal Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

Yerden Isıtma Sistemi

Yerden ısıtma sistemi kullanılacaksa üretici talimatları dikkate alınmalıdır. Zemin kaplama uygulama öncesinde yerden ısıtma sistemi azami kullanım sıcaklığına kademe kademe – günde yaklaşık 10°C - çıkartılmalı, bir süre bu sıcaklıkta tutulduktan sonra yine kademe kademe - günde yaklaşık 10°C - düşürülmelidir. Bu işlem sıcaklık kaynaklı olası genleşme ve büzüşmelerin zemin kaplaması yapılmadan önce gerçekleşmesini sağlar.

Eğer alt zemin bağıl nemi için test yapılacaksa, yerden ısıtma sistemi bu testten 48 saat önce kapatılmalıdır. Nem testi gerekmiyorsa, ya da tamamlandıysa yerden ısıtma sistemi kaplama uygulaması öncesinde oda sıcaklığında sabitlenmeli ve sıcaklık 15°C altına düşmemelidir.

Dikkat edilecek hususlar:

- PVC, linolyum ve kauçuk kaplamalardaki derzler en geç 24 saat içinde kapatılmalıdır.
- Difüzyona açık kaplama malzemeler yapıştırıcı henüz ıslak iken de yapıştırılabilir. Yapıştırıcıdan taşan kısımlar hemen uzaklaştırılmalıdır.
- Zemin kaplama üreticisinin kullanım ve koruma talimatları dikkate alınmalıdır.
- Havalandırma süresi oda sıcaklığına, alt zeminin sıcaklığına ve emicilik özelliğine ve kullanılan taraklı mala özelliğine göre değişebilir ve 20 dakikaya kadar uzayabilir. Bu süre sonunda yapıştırıcı hala transfer yapabilecek ve bastırılabilir kıvamda olmalıdır. Yapıştırıcının kaplama arkasına nüfuzu ve transferi devamlı kontrol edilmelidir. Yaklaşık 40 dk. sonra yüzeyin üzerinden rulo veya merdane ile geçilmelidir. Havalandırma yapılması aynı anda başlangıç mukavemetini arttırmaktadır.
- Üzeri film yapmış veya kurumuş ya da uygun olmayan saklama şartlarında fazla bekletilmiş olan yapıştırıcı kesinlikle tekrar ambalaja koyulmamalı ve kullanılmamalıdır.

Tavsiye Edilen Dişli Mala Standartları ve Malzeme Sarfiyatı

Kullanılacak taraklı mala seçimi, kaplama malzemesinin arka yüzüne yeterince yapıştırıcı transfer olması için çok önemlidir. Özellikle arka yüzeyi çok pürüzlü, boşluklu, tekstürlü ve kaba olan kaplama malzemeslerinin yapıştırılmasında bunlara ait taraklı mala kullanılmalıdır.

CV Zemin Kaplamaları

A1 TKB A1 - Malzeme Sarfiyatı
Yaklaşık 200-250 gr/m²

Lüks vinil karolar (LVT), homojen ve heterojen PVC zemin kaplamaları, kauçuk zemin kaplamaları, CV Zemin Kaplamaları

A2 TKB A2 - Malzeme Sarfiyatı
Yaklaşık 250-300 gr/m²

Tekstil zemin kaplamaları

B1 TKB B1 - Malzeme Sarfiyatı
Yaklaşık 350-400 gr/m²

Arka yüzeyi sert file kaplı tekstil ve dokuma zemin kaplamaları

B2 TKB B2 - Malzeme Sarfiyatı
Yaklaşık 450-500 gr/m²

Zemin Kaplama Tipi	Havalandırma Süresi	Çalışma Süresi	Açıktaki Bekletme Süresi
PVC/CV	10 - 20 dk.	40 dk.'ya kadar	50 dk.'ya kadar
LVT	10 - 20 dk.	30 dk.'ya kadar	40 dk.'ya kadar
2,5mm'e kadar kauçuk	5 - 10 dk.	15 dk.'ya kadar	20 dk.'ya kadar
Linolyum	5 - 10 dk.	10 dk.'ya kadar	15 dk.'ya kadar
Tekstil/Halı	0 - 10 dk.	25 dk.'ya kadar	25 dk.'ya kadar

Dişli parke malası seçilirken, uygulama esnasında parke arka yüzüne yeterli miktarda yapıştırıcı transferi olmasına dikkat edilmelidir.

Düzgün olmayan kaba alt zeminler veya kaba işlenmiş arka parke yüzeyleri için daha büyük dişli malalar gerekebilir.

* Sarfiyat değerleri ARDEX şap ürünleri üzerine Pajarito marka tarak kullanılarak bulunmuş yaklaşık değerlerdir.

DİKKAT

ARDEX AF 2365 normal kullanımda tehlikeli değildir, fakat genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Cilde temasından kaçının, kurumadan önce sabun ve suyla yıkayın. Gözle teması halinde suyla iyice durulayın ve tıbbi yardıma başvurun. Yutulması halinde tıbbi yardıma başvurun. Daha fazla bilgi için ilgili güvenlik bilgi formlarına bakın. Ürün izothiazolon'lar içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Hammade içeriği	Akrilat Dispersiyon
Malzeme ihtiyacı	İlgili taraklı mala kısmına bakınız
Çalışma sıcaklığı	+ 15°C üzeri olmalıdır
Bağıl nem	%75'den aşağıda olmalıdır
Havalandırma süresi *	10 - 20 dakika arası
Açıktaki bekletme süresi *	20 - 30 dakika arası

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır. Belirtilen değerler +18°C ve %65 bağıl nem için laboratuvar ortamında ölçülmüş değerlerdir.

Temizleme	Kuruma öncesi su ile
Yerden ısıtmaya uygunluğu	Evet uygun
Tekerlekli sandalyeye uygunluğu	Evet
EMICODE	EC1 ^{PLUS} Çok düşük emisyonlu
Ambalaj:	Net 10 kg kova
Raf ömrü ve depolama:	Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolabilir. Açılmış ambalajlar iyice kapatılmalı ve kısa sürede tüketilmelidir.