

Seire

PROBITANO W TRANSPARENTE Çizilmez Parlak PU Cila

Uygulaması kolay

Alt yüzeye mükemmel yapışma

Parlak görünüm

Kimyasal dayanımlı

Aşınma dayanımlı

UV radyasyonuna dayanıklı

Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu

İç ve dış mekân kullanımları için

SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34 - 36
19160 - Chiloches (Guadalajara)
T. +34 902 124 411
F. +39 902 123 414

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sok. No:14/A Tuzla / İstanbul
T : +90 (216) 394 01 14
F : +90 (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

PROBITANO W TRANSPARENTE

Çizilmez Parlak PU Cila

Ürün İçeriği:

PROBITANO W TRANSPARENTE şeffaf, çift bileşenli, parlak, solvent içermeyen, alifatik PU su bazlı kaplama. Polimerik döşemeler, beton ve dekoratif yüzeylerin korunması ve son kat uygulamaları için uygundur, zeminlerin çizilmeye ve aşınmaya karşı dirençlerini artırır, kimyasal maddelere ve lekelerle karşı mükemmel direnç sağlar aynı zamanda dış mekân stabilitesini artırır. Bakım ve temizliği kolaydır.

PROBITANO W TRANSPARENTE, kuruduktan sonra su geçirmez hale gelir ve kimyasal maddelere, dona ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda.
- Koridor, sergi salonu, garaj, depo, hafif endüstri tesisleri gibi hafif araç ve yaya trafiğe maruz kalan zeminlerde.
- Poliüretan ve epoksi sistemlerde.
- Renkli agrega içeren zeminlerde koruyucu katman olarak kullanım.
- Pürüzsüz veya cilalı beton için koruma ve sızdırmazlık.
- Dekoratif zeminler için koruma ve sızdırmazlık.

Alt Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin çekme mukavemeti 1,5 N/mm²'den fazla; sert, kuru, sağlam, toz, gres, şerbet kalıntıları vb. maddelerden ise arındırılmış olmalı. Yapışmayı önleyici boya, kireç, harç, sıva ve yapıştırıcı kalıntıları gibi zayıf bölümler içermemelidir.

Alt yüzeyin durumuna bağlı olarak eğer gerekiyor ise zemin uygun kumlama, zımpara veya elmas makineleri ile hazır hale getirilmeli, kalıntılar elektrik süpürgesi ile yüzeyden temizlenmelidir.

Karışım:

PROBITANO W TRANSPARENTE bileşenleri önce ayrı ayrı karıştırılmalıdır. Bileşenler elektrikli bir karıştırıcı ile düşük hızda en az 3 dakika karıştırılmalıdır.

Karışımın bir kısmı tekrar sertleştirici kabına alınarak ambalaj içerisinde kalan malzemenin de karışıma katılması sağlanır. Daha sonra malzeme tekrar diğer kaba alınıp 30 saniye daha karıştırılır. Bu karışım yöntemi ürünün en iyi kıvama ulaşmasını, kaplardaki tüm malzemenin reaksiyona girmesini ve ambalajların daha kolay bertaraf edilmesini sağlar.

Bileşenler karıştırıldıktan sonra 1kg PROBITANO W TRANSPARENTE ile 18-20°C sıcaklıkta yaklaşık 60 dakika çalışılabilir.

Öneriler:

PROBITANO W TRANSPARENTE bileşenleri karıştırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Malzeme, sulu yapısı sayesinde çalışma süresi tamamlandığında ısınmaz fakat kıvamı belirgin şekilde sertleşir.

Yüksek ortam sıcaklıkları çalışma süresini kısaltacak, düşük sıcaklıklar ise uzatacaktır.

Uygulama ve kürlenme sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Sınırlamalar:

PROBITANO W TRANSPARENTE ortam ve yüzey sıcaklığı 10°C'nin altındaysa veya çiğlenme noktasının 3°C üzerinde değilse kullanılmamalıdır. Ortam ve yüzey sıcaklığı +30°C'yi, ortam nemi %85'i aştığında kullanılmamalıdır. Kap ömrü dolduğunda ürün özelliklerini kaybeder ve kullanılmamalıdır.

Uygulama Yöntemi:

A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra yüzeye doğrudan kısa tüylü bir rulo, fırça veya air-less ile en az 2 kat uygulanır. İnce tabakalar halinde uygulanmalıdır, aşırı kalınlık sertleşmenin zayıf olmasına, kabarcıklara ve kuruma süresinin uzamasına neden olabilir. Yüzeyin her yerine eşit bir şekilde uygulandığından ve birikintiler oluşmadığından emin olunmalıdır. Ürünü iki kat uygulamak çok önemlidir. İlk kat kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik olacak şekilde aynı önlemler ve uygulama yöntemine uyularak uygulanır. Tavsiye edilen sarfiyat tek kat için 80gr/m²'dir. Kürlenme süresi yüzeyin emiciliğine, ortam ve yüzey sıcaklığına bağlı olarak değişir. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Herhangi bir aşamada solvent ya da inceltici katılmamalıdır.

Sarfiyat:

PROBITANO W TRANSPARENTE'nin yaklaşık sarfiyatı her kat için 80–90gr/m²'dir. Alt yüzey duruma bağlı olarak 2 kat için yaklaşık 200gr/m²'dir.

Alet ve Ekipman Temizliği:

Kullanılan el aletleri ve ekipmanlar PROBITANO W TRANSPARENTE uygulamasından hemen sonra ARDEX RTC gibi bir solventle temizlenebilir. Ürün kuruduktan sonra mekanik olarak temizlenmelidir.

Dökülme ve Artıklar:

Dökülmesi halinde hemen kum, vermikülit veya başka bir inert malzeme ile temizlenmeli ve bertaraf için uygun bir kaba alınmalıdır. Bu artıklar ve boş ambalajlar yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.

Raf Ömrü ve Depolama:

PROBITANO W TRANSPARENTE orijinal açılmamış ambalajında, kuru bir mekânda +5 ile 25°C arasında 6 aya kadar saklanabilir. Dondan, direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Önlemler:

Alerjik reaksiyona neden olabilir. Ciddi göz tahrişine neden olur. Gözlerle ve ciltle temasından kaçının. Gözle teması halinde hemen bol suyla durulayın ve tıbbi yardım alın. Ürünü karıştırırken ve uygularken her zaman güvenlik gözlüğü ve eldiveni giyin. İç mekânlarda uygulanıyorsa ortamın yeterince havalandığından emin olunmalıdır. Daha fazla bilgi için güvenlik bilgi formunu inceleyiniz. Kuruduktan sonra fizyolojik ve çevresel olarak zarsızdır.

ARDEX kalite standartlarına göre teknik bilgiler

Karışım oranı	: Ambalajda belirtildiği gibi
Yoğunluk	: 1,05 kg/l
Katı madde içeriği	: Yaklaşık %40
Sarfiyat	: Yüzey pürüzlülüğüne göre iki kat için yaklaşık 200 g/m ²
Çalışma süresi (20°C)	: Yaklaşık 60 dakika
Üstüne kat atılması (20°C)	: Yüzey emiciliğine bağlı olarak yaklaşık 4 - 12 saat sonra
Ambalaj	: 10 kg set