

Seire

SEIREPOX

IMPRIMACIÓN SNELL

Hızlı K rlenen Epoksi Re ine

Mineral y zeyler  zerine  ok iyi yapışma

Astar ve y zey sertleřtirici

Hızlı k rlenme

S rekli polimerik zemin kaplamaları i in astar

Solvent i ermez (%100 katı madde)

Y ksek n fuz etme (penetrasyon) kabiliyeti

Kolay uygulama

Kumla karıştırılabilir ve kumlanabilir

   ve dıř mek n kullanımları i in

SEIRE PRODUCTS, S.L.
P.I. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34 - 36
19160 - Chiloches (Guadalajara)
T. +34 902 124 411
seire@seire.net

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. řti.
İstanbul Deri Organize Sanayi B lgesi
Desen Sok. No:14/A Tuzla / İstanbul
T : +90 (216) 394 01 14
F : +90 (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL

Hızlı Kürlenene Epoksi Reçine

Ürün İçeriği:

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL, yüzey sertleştirici ve SEIRE epoksi ile poliüretan boyalarla birlikte astar olarak kullanılmak üzere yüksek penetrasyon özelliğine sahip, akışkan, iki bileşenli, solventsiz ve hızlı kürlenene bir epoksi reçinedir.

Kürlenme sonrası SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL, su geçişine, kimyasallara, dona ve dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekân uygulamalarında.
- Beton ve harç zeminler için koruyucu ve sertleştirici
- Epoksi ve poliüretan ürünler öncesinde beton ve harç yüzeyler için astar
- Hızlı kürlenme özelliği sayesinde uygulama ve tekrar kullanıma açılma sürelerini azaltır.

Alt Zemin Hazırlığı:

Alt zeminin çekme dayanımı 1,5 N/mm²'den yüksek olmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey sert, kuru (maksimum %4 nem), sağlam, toz, gres, şerbet kalıntıları vb. maddelerden arındırılmış olmalı, yapışmayı önleyici boya, kireç, harç, sıva ve yapıştırıcı kalıntıları gibi zayıf bölümler içermemelidir. Mekanik hazırlık öncesi vernik, mum, katı ve sıvı yağlar ve benzeri kirleticiler yüzeyden temizlenmelidir. Yüzey uygun kumlama, zımpara veya elmas makinesi ile hazır hale getirilmeli, kalıntılar elektrik süpürgesi ile yüzeyden temizlenmelidir. Yüzeydeki çatlak, boşluk ve delikler uygun ARDEX ürünleri ile tamir edilmelidir.

Beton yüzeyde, farklı hareketlerin beklendiği tüm derzler veya boşluklar (örneğin genişleme derzleri) uygun şekilde işlenip sızdırmaz hale getirilmelidir.

Beton yeni döküldüyse SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL uygulamadan önce 28 gün beklenmelidir. Bu süre yazın veya sıcak bölgelerde kısalabilir, fakat her durumda alt yüzey nemi %4'den az olmalıdır.

Karışım:

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL'in her iki bileşeni (A ve B) karıştırılmadan önce ayrı ayrı iyice karıştırılmalıdır.

Ardından B bileşeni, A bileşeninin kabına boşaltılır ve düşük devirli bir karıştırıcı ile en az 3 dakika boyunca homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır.

Karışımın bir kısmı tekrar sertleştirici bileşen kabına alınarak ambalaj içerisinde kalan malzemenin de karışıma katılması sağlanır. Daha sonra malzeme tekrar diğer kaba alınıp 30 saniye daha karıştırılır. Bu karışım yöntemi ürünün en iyi kıvama ulaşmasını, kaplardaki tüm malzemenin reaksiyona girmesini ve ambalajların daha kolay bertaraf edilmesini sağlar.

Hacimce kısmi karışım yapılması tavsiye edilmez.

Bileşenler karıştırıldıktan sonra 1 kg SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL ile 18-20°C sıcaklık aralığında yaklaşık 15 dakika çalılabilir.

Kap ömrü dolduğunda ürün özelliklerini kaybeder ve kullanılamazdır, uygun şekilde imha edilmelidir.

Tavsiyeler:

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL bileşenleri karıştırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Yüksek reaktif özellikteki karışım, çalışma

süresi sonuna yaklaştığında ısınır ve kıvamı sert bir şekilde bozulur. Sıcaklık kabın içerisine kalan malzeme ile orantılı olarak artış gösterir.

Kap ısındığında kaba dokunmayınız, dumanlar çıkması halinde kovayı sapından tutarak kaldırınız, kapağını kapatmadan serin ve iyi havalandırılan bir yere veya dış mekâna götürünüz.

Çok gözenekli yüzeylerde ve yeterince etkili yapışma ile hava kabarcığı oluşmamasını sağlamak için, homojen, gözeneksiz ve kuru bir astar tabakası oluşturmak ve alt tabaka yüzeyinin farklı bölgelerindeki emme farklılıklarını dengelemek amacıyla SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL'den birden fazla kat uygulanması gerekebilir.

İkinci kat, ilk kat yeterince kürlendiğinde (yaklaşık 5-6 saat) uygulanmalıdır. Kürlenme süresi ortam ve yüzey sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Yüksek ortam sıcaklığı çalışma süresini kısaltırken, düşük sıcaklıklar uzatacaktır.

Sınırlamalar:

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL ortam ve yüzey sıcaklığı 10°C'nin altındaysa veya çığırma noktasının 3°C üzerinde değilse kullanılmamalıdır.

Ortam ve yüzey sıcaklığı +30°C'yi, ortam nemi %85'i aştığında kullanılmamalıdır.

Epoksi bazlı bir malzeme olduğundan, UV ışığına maruz kaldığında sararma meydana gelebilir.

Kap ömrü dolduğunda ürün özelliklerini kaybeder ve kullanılamazdır.

Uygulama Yöntemi:

Ürünün kap ömrü dikkate alınmalı, uygulama ara vermeden hızlıca yapılacak şekilde organize edilmelidir.

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL, yüzeye kauçuk bir çekpas yardımı ile bolca uygulanmalı ve kısa/orta tüylü bir rulo (varsa kusurları düzeltmek için) ile uygulama tamamlanmalıdır.

Tek kat uygulama genellikle yeterlidir. Ancak çok emici ve gözenekli yüzeylerde gerekirse, ilk katın uygulanmasından 5 ila 6 saat sonra (20°C'de) ikinci bir kat uygulanabilir.

Son kat uygulamadan önce, dokunma kuruması seviyesine gelene kadar -20°C'de en az 5-6 saat beklenmelidir.

20°C'de hiçbir şekilde 12 saatten fazla beklenmemelidir. Aksi takdirde yüzey zımparalanmalı ve tekrar astarlanmalıdır.

Kuru reçine hac uygulanması yapılacaksa astar tazeyken yapılmalıdır. Çok katlı uygulamalarda astar kumlanmalıdır.

Gerekli durumlarda ve karışımın kısa pot life süresi göz önünde bulundurularak, sistemde erken sertleşmeye bağlı tıkanıklıkları önlemek amacıyla, malzeme airless sprey yöntemiyle (200 bar, 417 nozul) de uygulanabilir.

Sarfiyat:

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL ortalama sarfiyatı yüzeyin ne kadar gözenekli olduğuna bağlı olarak 200 - 300 g/m²'dir.

Alet ve Ekipmanların Temizliği

Alet ve ekipmanlar uygulamadan hemen sonra ARDEX RTC ekipman temizleyicisi ile temizlenebilir. Ürün sertleştikten sonra sadece mekanik olarak temizlenebilir.

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL

Hızlı Kürlenen Epoksi Reçine

Bertaraf

Bileşenlerden herhangi birinin dökülmesi durumunda, malzeme derhal kum, vermikülit veya başka bir inert madde ile emdirilmeli ve uygun bir kapta toplanarak uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Kanalizasyona, gölet, dere vb. yerler ve çevreye dökülmemelidir.

Ürün/Ambalaj yere/bölgeye/ulusa/uluslararası talimatlara uygun olarak atığa ayrılmalıdır.

Daha fazla bilgi için ürünün güvenlik bilgi formunu (SDS) inceleyiniz.

Raf Ömrü ve Depolama:

SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL orijinal açılmamış ambalajında, kuru bir mekânda +5 ile +30°C arasında 12 aya kadar saklanabilir. Dondan, direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Uyarılar:

Gözlerle ve ciltle temasından kaçınılmalıdır, tahrişe neden olabilir. Solunduğunda veya ciltle temas ettiğinde zararlıdır. Bu durum kişisel hassasiyete bağlı olarak değişebilir. Teması halinde hemen bol suyla yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.

Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınız.

Ürünü karıştırırken ve uygularken her zaman koruyucu gözlük, uygun koruyucu kıyafet ve eldiven takınız. Özellikle reçine içeren malzemelere karşı alerjik reaksiyon gösterenler olmak üzere ciltle uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.

İç mekanlarda uygulanıyorsa ortamın yeterince havalandığından emin olunmalıdır.

Ürün kuruduktan sonra fizyolojik ve ekolojik olarak nötr hale gelir.

Detaylı bilgi için ilgili sağlık ve güvenlik bilgi formlarını (MSDS) inceleyiniz.

ARDEX kalite standartlarına göre teknik bilgiler

Karışım oranı : Ambalajda belirtildiği gibi

Yoğunluk : 1,1 kg/l

Sarfiyat : 200 - 300 g/m²

Çalışma süresi * : Yaklaşık 15 dakika

Tekrar kaplanabilme süresi * : Yaklaşık 5-6 saat sonra

Kimyasal dayanım * : 7 gün sonra

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır. Belirtilen değerler +20°C ve %65 bağıl nem için laboratuvar ortamında ölçülmüş değerlerdir.

Ambalaj : 20 kg'lık setler halinde

Raf ömrü ve depolama : Orijinal, açılmamış ambalajında kuru bir ortamda 12 aya kadar saklanabilir.

CE
0370

SEIRE PRODUCTS SL.
C/ Los Muchos P.I. Albolleque Sector III
19160 Chiloaches- Guadalajara
İspanya
11

800 1452
EN 13813-2002
SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL
Sentetik Zemin Reçinesi
EN 13813:SR-B2.0

Aşındırıcı Madde Salınımı

SR

Çekme Yapışma Muakvemeti

B 2.0